

防静电添加剂 N501（锂盐类产品）

产品介绍

防静电添加剂N501用于丙烯酸树脂、聚氨酯树脂等，具有良好的热稳定性。N501能作为抗静电添加剂离子液体的合成原料，该离子液体与各种高性能的高分子材料相兼容，包括热塑型与热固型，也可以作为抗静电添加剂直接使用。

物理性能与参数

项目	规格	备注
外观	白色粉末	
溶剂性	可溶于乙酸乙酯等溶剂	

使用方法

- 1、 使用乙酸乙酯，按照1：20的比例（粉体：溶剂）进行溶解，充分溶解后备用，得到抗静电液。
- 2、 根据实际使用的树脂的固含量添加3%-5%开稀后的抗静电液，搅拌20min，搅拌均匀后得到抗静电树脂。

保存方法及注意事项

- 1、 N501极易吸水潮解，使用时必须避免湿气。
- 2、 开封后建议阴凉干燥保存。
- 3、 在阴凉通风处保存，保质期3个月（不开封）。

包装规格

根据实际包装分为1kg、5kg、10kg等。